

Les garanties de bonne tenue et de longévité ne peuvent être acquises qu'en cas d'utilisation du système complet de la gamme Mercadier (primaire, 'béton' et finition).

Les bétons utilisés pourront être :

- ✓ Enduit Béton Coloré – Béton Taloché
- ✓ SOLIX-SC+
- ✓ INDUX-RBX

Du respect de ces fiches techniques lors de l'application (température, dosage précis des mélanges, conditions d'application etc....) et **de l'entretien** à apporter au produit fini, dépendront son aspect, sa résistance et sa longévité.

En particulier les quantités de produits de finition consommées seront très importantes quant à la résistance aux taches des produits. La porosité du produit peut notamment dépendre des conditions d'application. Un film de vernis PU, par exemple, appliqué sur un support non préalablement saturé/fermé avec notre imprégneur, ou encore appliqué en trop faible épaisseur peut ne pas résister aux taches, sans pour autant remettre en cause son efficacité.

Quelle que soit la finition choisie, un entretien régulier est nécessaire. Sa fréquence variera en fonction de l'utilisation faite du lieu et de la finition sélectionnée.

PROTOCOLE DE MAINTENANCE

Action	Fréquence	Produits/Moyens	Méthode
Entretien courant	Quotidienne	- <i>Dépoussiérage</i> : Serpillère humide - <i>Nettoyage</i> : Shampooing dilué selon FT - <i>Taches</i>	- <i>Dépoussiérage</i> : Eliminer la poussière et les salissures non adhérentes en essuyant le sol avec une serpillère humide bien essoré - <i>Nettoyage</i> par voie humide manuelle ou mécanique* : éliminer les salissures adhérentes idéalement avec le shampooing de la gamme Mercadier dilué (selon FT) en nettoyant le sol par essuyage humide avec une serpillère ou en utilisant une auto-laveuse* - Appliquer le « Détachant » de la gamme Mercadier selon les Fiches Techniques.
Rafraichissement	Selon fréquentation et conditions d'utilisation	- <i>Nettoyant + auto-laveuse*</i> Shampooing dilué selon FT - « Métallisant »	- Avant le rafraichissement du sol nettoyer de manière un peu plus intensive la surface de manière à éliminer intégralement les salissures à l'aide de l'auto-laveuse. Bien rincer. Laisser sécher. - Appliquer une couche de « Métallisant » à l'aide d'un mouilleur
Rénovation	Selon fréquentation	- « Shampooing Intensif avant réno » de la gamme Mercadier +	- Procéder à un nettoyage intensif de la surface avec un décapant suractif dilué à l'aide d'une

	et conditions d'utilisation	Mono-brosse PAD noir - Vernis PU	mono-brosse pour éliminer toutes les salissures. Bien rincer. Laisser sécher. - Appliquer le Vernis PU en 2 couches sur le sol entièrement sec à l'aide d'un rouleau en respectant la fiche technique. Le sol sera praticable dès le lendemain à la circulation piétonne mais le vernis n'obtiendra sa dureté qu'au bout de 10 jours. Veillez à respecter les points particuliers énoncés ci dessous pendant ce laps de temps.
--	-----------------------------	---	---

*L'auto-laveuse devra avoir des roues en caoutchouc et devra être munie d'une brosse la plus douce possible.

MESURES PREVENTIVES

Mesures préventives sur sol neuf (pendant 10 jours) :

Le système Vernis PU obtient sa dureté à cœur au bout de 10 jours, pendant cette durée :

- ✓ Eviter la circulation
- ✓ Ne pas bâcher pendant.
- ✓ Ne pas installer de tapis.
- ✓ Ne pas mouiller, nettoyer à sec pendant une dizaine de jours.

Mesures préventives de manière générale :

- ✓ Une grande partie des salissures courantes peuvent être évitée en installant des tapis brosses dans les entrées.
Ceux ci devront avoir une taille minimum de 2 à 3 pas.
- ✓ Les chaises et les tables non munies de patins en feutre et les chaises à roulettes non appropriées, détruisant la surface, devront être évitées.
- ✓ Fixer des tampons en feutre sous les pieds de meubles qui sont amenés à être bougés régulièrement.
- ✓ Ne pas laisser stagner d'eaux colorés et de taches
- ✓ Eliminer les taches immédiatement, car certains types de taches s'incrument dans le revêtement, il devient alors difficile voir impossible de les éliminer.
- ✓ Eviter d'utiliser les produits à base de javel et d'ammoniaque lors de l'entretien quotidien qui risquerait de faire des traces plus foncées ou jaunes sur le revêtement.